

## Rebel Paints Matt-laq, waterbased

Hoogwaardige, waterverdunbare matlak op basis van acrylaat technologie.

- Mooi strak en mat uiterlijk
- Niet vergelend
- Handvetbestendig
- Snel overschilderbaar
- Sterk en stootvast
- Volle laag en prima dekking
- Vlot verwerkbaar
- Oplosmiddelarm

## PRODUCT

TOEPASSING	Op voorbehandeld hout, staal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.
SITUERING	Binnen
VERPAKKING	1 l, 2,5 l
KLEUREN	Alle kleuren via het Wijzonol en Ralston AQ kleurenmengsysteem
GLANSGRAAD	Mat, 5 - 10 G.U. bij 60 °
BINDMIDDEL	Acrylaat technologie
PIGMENT	Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
VASTE BESTANDDELEN	Ca. 36 volume %
DICHTHEID BIJ 20 °C	Ca. 1,16 kg/dm <sup>3</sup>
VISCOSITEIT BIJ 20 °C	Ca. 119 K.U.
DROOGTIJD	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op [www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com)

**Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf** | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

[www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com) | [info@rebelpaints.com](mailto:info@rebelpaints.com) | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

## VERWERKING

APPLICATIE	Kwast Roller
VERDUNNING	Gebruiksklaar, eventueel max. 5% water.
REINIGING	
GEREEDSCHAP/APPARATUUR	Water.
VERWERKINGSTEMPERATUUR/ R.V.	Min. 7 °C - max. 25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %.
THEORETISCH RENDEMENT	10 m <sup>2</sup> /l
PRAKTISCH RENDEMENT	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 – 85 % van het theoretisch rendement
LAAGDIKTE	35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 100 micrometer)

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op [www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com)

**Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf** | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

[www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com) | [info@rebelpaints.com](mailto:info@rebelpaints.com) | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVFV) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

## MILIEU EN CERTIFICERING

VLAMPUNT	Geen
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.
EU GRENSWAARDE VOS	EU-grenswaarde voor dit product A/d: 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.
BELGISCH EMISSIELABEL	Het product is conform de limiet waarden en andere bepalingen van het Koninklijk Besluit (KB) van 8 mei 2014, tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 18 augustus 2014.
FRANS EMISSIELABEL	A

## OPSLAG EN GEBRUIKSTERMIJN

OPSLAG	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
MAXIMALE GEBRUIKSTERMIJN	12 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op [www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com)

**Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf** | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

[www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com) | [info@rebelpaints.com](mailto:info@rebelpaints.com) | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.