

## Rebel Paints Satin-laq

Hoogwaardige, krasvaste zijdeglanslak op basis van urethan-alkydhars.

- Strakke vloei
- Mooie zijdeglans
- Kras- en stootvast
- Goede (kanten)dekking
- Vlot verwerkbaar
- Nauwelijks vergelend

### PRODUCT

TOEPASSING	Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.
SITUERING	Buiten
VERPAKKING	1 l, 2,5 l
KLEUREN	Alle kleuren via het Wijzonol en Ralston ALK kleurenmengsysteem
GLANSGRAAD	Zijdeglans, 35 G.U. bij 60 °
BINDMIDDEL	Urethan-alkydhars
PIGMENT	Hoogwaardige pigmenten
VASTE BESTANDDELEN	Ca. 61 volume %
DICHTHEID BIJ 20 °C	Ca. 1,16 kg/dm <sup>3</sup>
VISCOSITEIT BIJ 20 °C	Ca. 91 K.U.
DROOGTIJD	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na 3 uur; overschilderbaar na ca. 18 uur. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.
ELASTICITEIT	7 mm Erichsen doordieping

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op [www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com)

**Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf** | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

[www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com) | [info@rebelpaints.com](mailto:info@rebelpaints.com) | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

## VERWERKING

APPLICATIE	Kwast Roller Luchtspuit
VERDUNNING	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of
REINIGING	wasbenzine.
GEREEDSCHAP/APPARATUUR	
VERWERKINGSTEMPERATUUR/	Terpentine.
R.V.	Min. 7 °C - max. 25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %. De ondergrondtemperatuur min. 3 °C
THEORETISCH RENDEMENT	boven het dauwpunt.
PRAKTISCH RENDEMENT	13,1 m <sup>2</sup> /l Afhankelijk van de applicatiemethode 60 – 85 % van het theoretisch rendement
LAAGDIKTE	50 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 85 micrometer) Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Bij houten en metalen ondergronden kan dit van grote invloed zijn op de mogelijkheid om te kunnen verwerken en na verwerking op de droging en de glans.
ONDERHOUDSTERMIJN	Ca. 5 – 6 jaar.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op [www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com)

**Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf** | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

[www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com) | [info@rebelpaints.com](mailto:info@rebelpaints.com) | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeed ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

## MILIEU EN CERTIFICERING

VLAMPUNT 40 °C

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN** Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

**EU GRENSWAARDE VOS** EU-grenswaarde voor dit product A/d: 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.

**BELGISCH EMISSIELABEL** Het product is conform de limiet waarden en andere bepalingen van het Koninklijk Besluit (KB) van 8 mei 2014, tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 18 augustus 2014.

**FRANS EMISSIELABEL** A+

## OPSLAG EN GEBRUIKSTERMIJN

**OPSLAG** Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

**MAXIMALE GEBRUIKSTERMIJN** 12 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op [www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com)

**Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf** | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

[www.rebelpaints.com](http://www.rebelpaints.com) | [info@rebelpaints.com](mailto:info@rebelpaints.com) | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.