

Rebel Paints Satin-laq, waterbased

Hoogwaardige, waterverdunbare zijdeglanslak op basis van acrylaat technologie.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Mooi strak en zijdeglanzend uiterlijk
- Niet vergelend
- Handvetbestendig
- Volle laag en prima dekking
- Vlot verwerkbaar
- Oplosmiddelarm

PRODUCT

| | |
|-----------------------|---|
| TOEPASSING | Op voorbehandeld hout, staal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren. |
| SITUERING | Binnen |
| VERPAKKING | 1 l, 2,5 l |
| KLEUREN | Alle kleuren via het Wijzonol en Ralston AQ kleurenmengsysteem |
| GLANSGRAAD | Zijdeglans, 35 G.U. bij 60 ° |
| BINDMIDDEL | Acrylaat technologie |
| PIGMENT | Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen |
| VASTE BESTANDELEN | Ca. 37 volume % |
| DICHTHEID BIJ 20 °C | Ca. 1,29 kg/dm ³ |
| VISCOSITEIT BIJ 20 °C | Ca. 101 K.U. |
| DROOGTIJD | Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. |
| ELASTICITEIT | 6 mm Erichsen doordieping |

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op www.rebelpaints.com

Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

www.rebelpaints.com | info@rebelpaints.com | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

VERWERKING

| | |
|---------------------------------|---|
| APPLICATIE | Kwast Roller |
| VERDUNNING | Gebruiksklaar, eventueel max. 5% water. |
| REINIGING | |
| GEREEDSCHAP/APPARATUUR | Water. |
| VERWERKINGSTEMPERATUUR/ R.V. | Min. 7 °C - max. 25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %. De ondergrondtemperatuur min. 3 °C boven het dauwpunt. |
| THEORETISCH RENDEMENT | 10,9 m2/l |
| PRAKTISCH RENDEMENT | Afhankelijk van de applicatiemethode 60 – 85 % van het theoretisch rendement |
| LAAGDIKTE | 35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 92 micrometer) |

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op www.rebelpaints.com

Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

www.rebelpaints.com | info@rebelpaints.com | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

MILIEU EN CERTIFICERING

| | |
|--------------------------|---|
| VLAMPUNT | Geen |
| VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN | Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen. EU-grenswaarde voor dit product A/d: 130 g/l (2010). Dit product bevat |
| EU GRENSWAARDE VOS | maximaal 130 g/l VOS. Het product is conform de limiet waarden en andere bepalingen van het |
| BELGISCH EMISSIELABEL | Koninklijk Besluit (KB) van 8 mei 2014, tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 18 augustus 2014. |
| FRANS EMISSIELABEL | A |

OPSLAG EN GEBRUIKSTERMIJN

| | |
|--------------------------|---|
| OPSLAG | Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden. |
| MAXIMALE GEBRUIKSTERMIJN | 12 Maanden (in onaangebroken verpakking) |

Op het moment van afdrucken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op www.rebelpaints.com

Wijzonol Bouwverven B.V. part of Royal Van Wijhe Verf | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands

www.rebelpaints.com | info@rebelpaints.com | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14

Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.